

NATURA Steingut-Glanz

Brennbereich 1020 - 1080° C

- bleifrei -

Die Steingut-Glanzglasuren faszinieren durch ihre spiegelnden Lichtreflektionen an der Oberfläche, die je nach Färbung oder Trübung mehr oder weniger transparent bzw. deckend wirken. Noch interessanter wird das Farbenspektrum mit einer ganzen Reihe gesprenkelter Glasuren.

Glasuren Abb. auf weißem Ton

	weiß	KGG 12	Weiß halbedeckende Glasur.
	zirkon-weiß	KGG 16	Weiß-glänzend-deckend. Gut für Einfärbungen und Majolikadekoration. Bis 1160°C.
	grün	KGG 29	Transparentes Mittelgrün.
	blau	KGG 30	Intensives, transparentes Kobaltblau.
	honig-braun	KGG 33	Halbedeckendes Hellbraun. Höhere Wärmedehnung.

	dunkelbraun	KGG 35	Transparentes Mittelbraun.
	craquelé-weiß	KGG 44	Halbdeckendes Weiß mit Craquelé. Sehr hoher WAK. Nach Brand farbig einreiben!. Interessant für Raku.
	lila	KGG 51	Halbdeckendes, helleres Lila.
	kanarien-gelb	KGG 52	Halbdeckendes, leuchtendes Gelb. Bis 1160°C.
	chrom-grün	KGG 53	Intensives, deckendes Grün.
	pfauen-blau	KGG 54	Halbdeckendes, leuchtendes Mittelblau.
	altrosa	KGG 61	Halbdeckendes Altrosa m. leichter Melierung. Ab 1060°C gelblich.
	schilfgrün	KGG 65	Deckendes mittelgrün mit feiner Melierung.
	aubergine	KGG	Halbdeckendes, dunkles Aubergine.

		67	
	rot	KGG 68	Halbdeckendes, intensives, brennstabiles Hellrot.
	spanisch-rot	KGG 69	Halbdeckendes, dunkleres, brennstabiles Rot.
	superweiß	KGG 70	Sehr weiße, hochdeckende Glasur. Strengfließend. Ab 1050°C.
	transparent-glanz	KGG 71	Ruhige Oberfläche mit hoher Transparenz. Niedriger WAK.
	beigeglanz	KGG 72	Halbtransparentes, helles Beige. Eigenschaften wie KGG 71.
	lachsglanz	KGG 73	Halbtransparentes, intensives Lachsrot. Eigenschaften wie KGG 71.
	erika	KGG 74	Halbtransparentes, intensives Pink. Eigenschaften wie KGG 71.
	violettglanz	KGG 75	Halbtransparentes, rötliches Violett. Eigenschaften wie KGG 71.

	blauviolett	KGG 76	Halbtransparentes, bläuliches Violett. Eigenschaften wie KGG 71.
	schwarzglanz	KGG 77	Deckendes, tiefes Schwarz. Eigenschaften wie KGG 71.
	weißglanz	KGG 78	Gut deckendes Weiß. Empfehlung für Majolikadekoration. Niedriger WAK.
	korallenglanz	KGG 79	Deckendes, warmes Rosa.
	kosmos-azur	KGG 81	Halbdeckendes Azurblau m. kleiner weißer Punktierung. Nicht sieben!
	kosmos-blau	KGG 82	Transparentes, intensives Kobaltblau mit teilweise angelöster Punktierung. Nicht sieben!
	kosmos-schwarz	KGG 83	Deckendes, tiefes Schwarz mit weißer Punktierung. Eigenschaften wie KGG 71. Nicht sieben!
	blaugraniti	KGG 84	Gut deckendes Weiß mit blauer Sprengelung. Eigenschaften wie KGG 78. Nicht sieben!

	buntgraniti	KGG 88	Gut deckendes Weiß mit bunter Sprengelung. Eigenschaften wie KGG 78. Nicht sieben!
	karneval	KGG 89	Transparent-farblos mit bunter Sprengelung. Eigenschaften wie KGG 71. Nicht sieben!
	magma	KGG 94	Halbdeckendes, intensives Hellrot mit gelb-blauer Sprengelung. Eigenschaften wie KGG 71. Nicht sieben!
	waldbeere	KGG 96	Halbtransparentes Violett mit grauer u. blauer Sprengelung. Eigenschaften wie KGG 71. Nicht sieben!
	blau-opaque	KGG 102	Deckendes, leuchtendes Blau.
	sonnengelb	KGG 111	Halbdeckendes, leuchtendes Gelb. Dickerer Auftrag empfohlen. Empfindlich bei Abdampfungen. Mittlerer Fließwert.
	apfelsine	KGG 112	Halbdeckendes leuchtendes Orange. Eigenschaften wie KGG 111. Mittlerer Fließwert.
	mohnrot	KGG	Halbdeckendes intensives Rot.

		113	Eigenschaften wie KGG 111. Mittlerer Fließwert.
	feuerrot	KGG 114	Halbdeckendes intensives Dunkelrot. Eigenschaften wie KGG 111. Mittlerer Fließwert.
	ostergrün	KGG 115	Halbdeckendes intensives Grün. Eigenschaften wie KGG 111. Mittlerer Fließwert.
	efeugrün	KGG 116	Halbdeckendes intensives Dunkelgrün. Eigenschaften wie KGG 111. Mittlerer Fließwert.
	orangegeb	KGG 117	Warmes, halbdeckendes Orangegeb.
	granny smith	KGG 118	Halbdeckendes, leuchtendes Hellgrün
	altgrün	KGG 119	Transparentes Grün mit leichtem Braunstich.
	brauner Honig	KGG 120	Transparentes, helles Gelbbraun.
	sirup-braun	KGG 121	Transparents, warmes Dunkelbraun.

	welte-blau	KGG 122	Deckendes, leuchtendes Mittelblau.
	morgentau	KGG 123	Transparentes Tiefgrün mit weißen, teilweise aufgelösten Punkten. Nicht sieben!
	glasgrün	KGG 124	Transparentes Flaschengrün.
	craquelé-transparent	KGG 125	Farblos-transparent mit verbesserter Oberfläche. Sehr hoher WAK.
	persisch-blau	KGG 126	Transparentes Türkis mit Craquelé. Sehr hoher WAK.
	weiß	SGL 28	Weiß-glänzend mit ruhiger Oberfläche. Gute Deckkraft.
	weiß, glänzend	TGL 1	Verhalten ähnlich KGG 16. Durch Additivzusätze bessere Verarbeitung bei den gängigen Auftragstechniken.
	farblos, glänzend	TGL 2	Ähnlich KGG 71, aber mit etwas höherem WAK. Durch Additivzusätze bessere Verarbeitung bei den

gängigen
Auftragstechniken.

[Glasuren](#)

[Farben](#)

[Keramikbedarf](#)

[Kontakt](#)

[Startseite](#)