

NATURA Steingut-Matt

Brennbereich 1020 - 1080° C

- bleifrei -

Bei den Mattglasuren bricht sich das Licht - im Gegensatz zu den Glanzglasuren - an der Oberfläche und erzeugt dadurch eine Wirkung von seidig glänzend bis steinmatt. Sie sind hervorragend geeignet für den Kachelbereich.

Glasuren Abb. auf weißem Ton

	türkis	KGM 5	Mattes, halbdeckendes Türkisgrün mit leichte Melierung.
	creme	KGM 29	Mattes, halbdeckendes Beige-Creme.
	ocker	KGM 31	Mattes, deckendes Ocker mit rötlich-brauner Sprenkelung. Dünnere Lage empfohlen.
	farblos	KGM 36	Farbloses, lebendiges Matt mit guter Transparenz. Mittlerer WAK.
	farblos-seidenmatt	KGM	Farbloses Seidenmatt mit

		50	leichter Trübung. Niedriger WAK.
	rot	KGM 51	Intensives, mattes Rot. Eigenschaften wie KGM 36.
	farblos-matt	KGM 52	Farbloses Matt mit weicher Oberfläche und leichter Trübung. Niedriger WAK.
	weiß-seidenmatt	KGM 53	Seidenmattes, deckendes Weiß. Niedriger WAK.
	weiß-matt	KGM 54	Mattes, deckendes Weiß. Ab 1040°C. Niedriger WAK.
	vanille	KGM 55	Halbdeckendes, seidenmattes Gelb. Niedriger WAK.
	wüstengelb	KGM 56	Halbdeckendes, seidenmattes, leicht rötliches Gelb. Niedriger WAK.
	aprikose	KGM 57	Halbdeckendes, seidenmattes Orange-Gelb. Niedriger WAK.
	pinkrot	KGM 60	Halbdeckendes, seidenmattes Pink. Niedriger WAK.

	fichte	KGM 61	Deckendes, seidenmattes Blau-Grün. Niedriger WAK.
	schwarz	KGM 62	Deckendes, seidenmattes Schwarz. Niedriger WAK.
	basaltgrau	KGM 64	Deckendes, seidenmattes Mittelgrau. Niedriger WAK.
	kieselgrün	KGM 78	Halbdeckendes, seidenmattes Hellgrün mit Farbsprenkelung. Nicht sieben!
	kieselblau	KGM 79	Halbdeckendes, seidenmattes Hellblau mit Farbsprenkelung. Nicht sieben!
	kieselgrau	KGM 80	Halbdeckendes, seidenmattes Hellgrau mit Farbsprenkelung. Nicht sieben!
	türkisblau-matt	KGM 85	Halbdeckendes, mattes Türkisblau.
	mitternachtsblau	KGM 86	Deckendes, mattes, tiefes Kobaltblau.

	erdbraun-matt	KGM 87	Halbdeckendes, mattes Mittelbraun mit leichter Strukturierung.
	grasgrün-matt	KGM 88	Halbdeckendes, mattes Mittelgrün.
	élégance	KGM 89	Deckendes, elegantes Mattschwarz mit glänzender, teilweise bläulicher Sprenkelung. Nicht sieben!
	leuchtend-blau	KGM 90	Mattes, kräftig leuchtendes Blau. Dickerer Auftrag empfohlen. Bei 1040-1080°C.
	terracotta	KGM 91	Halbdeckendes, mattes, warmes Cottorot.
	blau-meliert	KGM 92	Deckendes, intensives Mittelblau mit lebhafter weißer Melierung.
	granny-matt	KGM 93	Halbdeckendes, seidenmattes Hellgrün.

	craquelé-matt	KGM 94	Farblos, transparentmatt. Hoher WAK.
	granitgrau	KGM 95	Steinmattes Hellgrau mit tiefwirkender Sprenkelung und leichten Glanzstellen. Nicht sieben!
	granitgrün	KGM 96	Steinmattes Petrolgrün mit tiefwirkender Sprenkelung und leichten Glanzstellen. Nicht sieben!
	granitblau	KGM 97	Steinmattes Hellblau mit tiefwirkender Sprenkelung und leichten Glanzstellen. Nicht sieben!
	granitcotto	KGM 98	Steinmattes Hellcotto mit tiefwirkender Sprenkelung und leichten Glanzstellen. Nicht sieben!

[Glasuren](#)[Farben](#)[Keramikbedarf](#)[Kontakt](#)[Startseite](#)